



HOJA TECNICA

Masa Corrida Sika®

Pasta lista para usar en interiores, de excelente acabado

GENERAL

Masa Corrida Sika® es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

USOS

Como **Masa Corrida Sika®** para acabados sobre revestimientos de yeso, revoques, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento. Especial para mejorar superficies en pequeños espesores sobre superficies cubiertas con **Masa Corrida Sika®**, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).

VENTAJAS

- Es un producto de calidad constante.
- Viene preparado, listo para usar, de un solo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Tan fácil de aplicar como **Masa Corrida Sika®** hecho en obra por expertos.
- Permite colocar un menor número de capas.
- Se usa como base para recubrimientos venecianos.
- Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.
- Una vez seco no desprende polvo.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación.
- Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando requiera.
- Especial para resanar paredes recubiertas con **Masa Corrida Sika®** y pintadas, o revoques que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).
- Se puede aplicar la primera capa de pintura después de 5 hrs. determinadas la aplicación de la última capa de **Masa Corrida Sika®**.
- Para uso solamente en interiores.
- Secado rápido.

DATOS BÁSICOS

COLOR

Blanco

ASPECTO

Pasta viscosa blanca

PRESENTACIÓN

- **Tineta** de 5 Kg
- **Tineta** de 30 Kg
- **Tambor** de 200 Kg

ALMACENAMIENTO	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en sitio fresco, bajo Techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
DATOS TÉCNICOS	
CONSUMO	Aproximadamente 1.2 kg/m ² dependiendo rugosidad del sustrato.
SECADO DE CAPAS	Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de sustrato a 17°C.
MODO DE EMPLEO	Preparación de la superficie: La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Preparación del producto: La Masa Corrida Sika [®] se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y la firmeza de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y textura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación de la Masa Corrida Sika [®] . Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> ■ Use Masa Corrida Sika[®] en enlucidos u hormigón liso que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos. ■ El producto sobrante en el envase bien cerrado, puede ser utilizado durante los siguientes ocho (8) meses. ■ Temperatura mínima de aplicación 5°C. ■ Verificar, la calidad del sustrato antes de la aplicación. ■ No aplicar en exteriores.
SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales. Consultar hoja de seguridad del producto
NOTA LEGAL	La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika [®] son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika [®] . En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika [®] , no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico

proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por **SIKA BOLIVIA S.A.** están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049

© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.

