

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Binda® Fraguador

Mortero Impermeable para emboquillar juntas de cerámica, azulejos y porcelanatos

DESCRIPCIÓN

Sika® Binda® Fraguador es un mortero impermeable listo para ser utilizado, para sellar las juntas entre revestimientos cerámicos, azulejos y porcelanatos.

USOS

Sika® Binda® Fraguador se utiliza en baños, piscinas, cocinas, lavanderías, pisos en general, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Sika® Binda® Fraguador un producto pre dosificado que presenta las siguientes características:

- Producto fácil de mezclar y colocar, tanto en pisos como muros.
- En superficies verticales no escurre (auto soportante).
- No presenta retracciones.
- Color estable.
- Excelente adherencia.
- Impermeable.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Cemento y aditivos especiales
Envases	▪ Bolsa x 5 kg
Tiempo de Vida	9 meses, a partir de su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o humedad, en su envase original, horizontalmente en estantes, pallets u otro sistema que impida contacto directo con el suelo.
Apariencia / Color	Polvo fino, color Blanco

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo del producto depende directamente del ancho de separación y profundidad de la junta, así como de las dimensiones de la cerámica, azulejo o porcelanato, considere los datos de la siguiente tabla como referencia:		
	Dimensiones* (cm)	Ancho de Junta (mm)	Consumo(aprox. kg/m²)
	15 x 15	3	0,375
	20 x 20	4 - 6	0,75
	30 x 30	6 - 8	1,10
	40 x 40	8 - 10	1,40
	<small>*Cerámica, Azulejo o Porcelanato</small>		
Temperatura ambiental de aire	+5°C mín. / +35°C máx.		

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

MÁS INFORMACIÓN

Para su uso en piscinas, se recomienda mezclar el producto con agua y Sika® Látex, diluya la proporción de Sika® Látex 1: 5 en agua y luego siga el procedimiento de mezclado.

- Aprox. para 5 kg de Sika® Binda® Fraguador: 0,21 L (Sika® Látex) + 1,04 L (agua)

Compatibilidad

Sika® Binda® Fraguador se puede combinar con muchos otros productos Sika.

Los productos Sika son en general compatibles entre sí. No obstante, en caso de utilizar una combinación de dos o más productos Sika, se recomienda realizar ensayos previos con los mismos materiales y condiciones de obra.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- El producto Sika® Binda® Fraguador al ser un producto con base cementicia, Sika® recomienda revisar y seguir los cuidados mínimos y consideraciones indicados en las siguientes Normas de referencia: NB1225001, ACI 306 R-10, ACI 305 R-99 (Según corresponda).
- Proteger el material fresco del secado prematuro, la acción directa del sol, los vientos fuertes usando Sika® Antisol® Pav.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Para obtener información y asesoramiento sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán referirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de toda contaminación, como suciedad, polvo, aceite, grasa, recubrimientos anteriores, etc. que eviten la adhesión adecuada.

MEZCLADO

Sika® Binda® Fraguador es un producto pre-dosificado que requiere solo agua para formar una pasta homogénea.

La cantidad de agua que requiere el producto es de aproximadamente 1,2 - 1,3 L por bolsa de 5 kg. (aprox. 25% +/-1 de agua referido al peso del producto).

En un recipiente limpio y adecuado para mezclar, colocar aproximadamente el 80% del agua a utilizar agregar Sika® Binda® Fraguador lentamente y en forma de llovizna revolviendo permanentemente hasta lograr la completa hidratación del producto de modo de obtener una pasta sin grumos y de color homogéneo. Agregar el resto del agua hasta lograr la consistencia deseada.

La mezcla se puede realizar manualmente o por medio de mezclador mecánico de bajas revoluciones.

No excederse en el tiempo de mezclado a efectos de evitar excesiva incorporación de aire.

APLICACIÓN

Una vez preparado el producto se deja reposar durante 5 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, mezclar nuevamente y aplicar con espátula de goma o esponja sobre las juntas previamente humedecidas. Limpiar y alisar las juntas con una esponja húmeda.

Después de 1 - 2 horas, limpiar las juntas con un paño de algodón suave y seco para eliminar eflorescencias o halos, si los hubiera. Estas eflorescencias deben eliminarse cuando aún estén frescas.

Para un resultado óptimo, se recomienda humedecer el producto cuando ya esté seco al tacto, aproximadamente de 3 - 4 horas después de su aplicación.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben limpiarse inmediatamente después de su uso, puede limpiarse con agua mientras el producto está fresco, antes de que ocurra el endurecimiento. Una vez endurecido, debe limpiarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
<http://bol.sika.com>

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto
Sika® Binda® Fraguador
Marzo 2022, Versión 01.02
02172010000000037

SikaBindaFraguador-es-BO-(03-2022)-1-2.pdf

