

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram[®]-610 Tile Grout

Fragüe fluido e impermeable ideal para sellar juntas de cerámicas, porcelanatos, piedras, azulejos, mosaicos y mármoles

DESCRIPCIÓN

Para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de revestimientos cerámicos de todo tipo, recomendado para juntas de 1 a 15 mm, es resistente a la humedad, más fluido y de rápida puesta en servicio.

USOS

SikaCeram[®]-610 Fragüe es indicado para el sellado de grandes superficies de revestimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas o frecuentemente lavadas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Antibacterial y Antihongos.
- Fluido, máxima penetración en juntas.
- Mínima retracción.
- Impermeable.
- Reduce el deterioro estético.
- Excelente trabajabilidad.
- Colores homogéneos.
- Fácil aplicación.
- Producto no tóxico.
- Endurecimiento más rápido que un fragüe normal, lo que reduce los tiempos de aplicación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Cemento y aditivos especiales
Envases	<ul style="list-style-type: none">▪ Bolsas x 1 kg▪ Bolsa x 5 kg
Tiempo de Vida	12 meses en su envase original, a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o humedad, en su envase original, horizontalmente en estantes, palets u otro sistema que impida contacto directo con el suelo.
Apariencia / Color	Polvo fino, colores disponibles: <ul style="list-style-type: none">▪ Negro▪ Blanco▪ Marfil▪ Gris garza

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuerza compresiva	> 100 kg _f /cm ² a 28 días
Ancho de la junta	1 a 15 mm

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	Tipo de re-vestimiento	Formato (cm)	Espesor (mm)	Junta (mm)	Consumo (Kg/m ²)
	Azulejo	15x15	4	3	0,25
		20x20	8	3	0,50
	Cerámica y porcelanato	20x20	8	4	0,53
		20x20	10	7	1,16
		30x30	8	4	0,38
		30x30	10	7	0,84
		30x30	10	15	1,80
		40x40	8	4	0,37
		40x40	10	7	0,68
		40x40	12	15	1,74
El rendimiento es teórico y los valores son orientativos					
Vida útil	1 hora aproximadamente				
Tiempo de espera	Transitable a partir de las 24 horas				

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- No aplicar en espesores mayores a lo indicado
- No usar en temperaturas ambiente inferior a 4° C
- Sobre soportes flexibles (aglomerados, fibrocemento, etc) o sometidos a vibraciones, se debe agregar SikaLatex.
- No adicionar más agua de la dosis indicada
- No mezclar el producto con otros materiales no recomendados

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Para obtener información y asesoramiento sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán referirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MEZCLADO

Se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y luego el fragüe para el llenado de juntas. Agregar entre 0,35 y 0,40 litros de agua por 1 kg de fragüe y entre 1,5 y 2 litros de agua por 5 kg de fragüe, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin presencia de grumos.

APLICACIÓN

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando sobre cada junta, con ayuda de una lana de goma o fieltro húmedo.

Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca).

Luego limpie la superficie con una esponja medianamente dura y ligeramente mojada. Para asegurar una correcta hidratación, es aconsejable mantener las juntas húmedas con agua limpia después de comenzado el endurecimiento.

Para lograr un óptimo endurecimiento de la pasta, es aconsejable humedecer durante 72 horas.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Carretera a Warnes Parque Industrial
Latinoamericano (PILAT)
Unidad Industrial UI 6, manzano 10, lote
15

ubicación: <https://bit.ly/sika-pilat>
Tel.: +591 69223800 / 800 17 9090

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

SikaCeram®-610 Tile Grout
Febrero 2024, Versión 01.01
02172010000000113

SikaCeram-610TileGrout-es-BO-(02-2024)-1-1.pdf

