

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram®-650 Tile Grout Plus

Fragua con resistencia al cloro, hongos, algas y anti manchas para en- chapes en zonas húmedas y en inmersión – piscinas.

DESCRIPCIÓN

SikaCeram®-650 Tile Grout Plus es un mortero impermeable mejorado con polímeros con cualidades antihongos, antimanchas y con resistencia al cloro. Ideal para emboquillar exteriores, zonas húmedas como cocinas, baños, saunas, turcos y piscinas. Presenta un alto desempeño a la abrasión y absorción de agua clasificada como CG2WA según la norma NTC6050-3.

USOS

Como relleno de juntas en:

- Enchapes o baldosas de baja y alta absorción tipo Porcelanato (tablón y gres)
- Enchapes sobre sistemas livianos (Drywall) en interior y exterior
- Zonas húmedas (baños, cocinas, saunas, turcos)
- Zonas de constante inmersión (Piscinas, espejos de agua,canales).

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Listo para usar (fácil de mezclar y aplicar)

- Puede usarse en exteriores
- Impermeable.
- No permite el crecimiento de hongos y algas
- Resistente al cloro (Piscinas)
- Juntas desde 1 mm hasta 10 mm
- No se fisura.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Envases	Bolsa de 1 kg
Apariencia / Color	Polvo en colores blanco, verde, gris, marfil y negro.

Tiempo de Vida	9 meses desc	9 meses desde la fecha de produccion.						
Condiciones de Almacenamiento	ginal bien cer	Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.						
Consumo	Dependiendo formato en- chape	chape						
		1mm	2mm	<u>3mm</u>	4mm			
	10x10	0.30	0.60	0.90	1.20			
	20x20	0.16	0.32	0.49	0.64			
	30x30	0.11	0.22	0.33	0.44			
	40x40	0.08	0.17	0.25	0.34			
	50x50	0.07	0.14	0.21	0.28			
	60x60	0.06	0.12	0.17	0.24			

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Grout Plus con una parte de agua.

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. La cantidad de agua que se debe agregar al SikaCeram®-650 Tile Grout Plus debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia e la boquilla, generando problemas de desprendimiento. Para la aplicación del SikaCeram®-650 Tile Grout Plus en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. Sugerimos tener juntas con dimensiones mínimas de 3 mm x 3 mm para evitar desprendimientos. En zonas con presencia de agua constante como estanques y piscinas utilizar SikaCeram®-650 Boquilla Plus sin adiciones de otros productos. Para puesta en servicio en zonas húmedas debe ser en tiempo superior a 48 horas. Para piscinas, espejos de agua, saunas 3 días como mínimo.

Para cualquier duda comuníquese con el departamento técnico de Sika.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho para su manejo.

CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.

MEZCLADO

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **SikaCeram®-650 Tile Grout Plus**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación en volumen de 3 partes de **SikaCeram®-650 Tile**

Hoja de Datos del Producto SikaCeram®-650 Tile Grout Plus Enero 2025, Versión 01.01 021720100000000096



APLICACIÓN

Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes: De baja absorción tipo porcelanato con SikaCeram®-200 Porcelanato. Porcelanatos de grandes formatos con SikaCeram®-234 Grandes Formatos y en piscinas con SikaCeram®-250 Pisci-

Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo, dejar secar por 24 horas y aplicar el SikaCeram®-650 Tile Grout Plus con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas, dejar secar aproximadamente 15 a 30 minutos después de terminada la aplicación permitiendo que el material adquiera cierta dureza superficial para evitar dañarlo. Este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y humedad relativa del lugar de la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Carretera a Warnes Parque Industrial Latinoamericano (PILAT Unidad Industrial UI 6, manzano 10, lote Telf.: (591-2) 2854305

ubicación: https://bit.ly/sika-pilat Tel.: +591 69223800 / 800 17 9090

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II № 3, Zona Rosas Pampa:

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón № 4123, Carretera a Sacaba Km 3.5: Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoia de Datos del Producto SikaCeram®-650 Tile Grout Plus Enero 2025. Versión 01.01 0217201000000000096

