

## HOJA TECNICA

## SikaWrap® 300 C

## Tejido de fibra de carbono para reforzamiento estructural

**GENERAL**

**SikaWrap® 300 C** es un tejido unidireccional de fibra de carbono. El material es saturado en campo usando Sikadur® 300 adhesivo epóxico, para conformar el polímero reforzado con fibras (CFRP) usado para el reforzamiento de elementos estructurales.

**USOS**

Para el reforzamiento a flexión, cortante, confinamiento de elementos estructurales tales como vigas, columnas, losas, muros por las siguientes causas:

**Incremento de cargas**

- Incremento de carga viva en bodegas
- Incremento de volumen de tráfico en puentes
- Instalación de maquinaria pesada en edificios industriales
- Estructuras con vibración
- Cambios en el uso de edificios

**Reforzamiento Sísmico**

- Envoltura de columnas (confinamiento).
- Paredes de mampostería no reforzada.

**Daño de partes estructurales**

- Envejecimiento de materiales de construcción (corrosión).
- Impacto de vehículos
- Fuego

**Cambio en el sistema estructural**

- Remoción de secciones de losa y muros para aberturas de acceso.

**Defectos de diseño o construcción**

- Refuerzo insuficiente
- Altura insuficiente de los elementos

**Reforzamiento temporal****VENTAJAS**

- Es flexible, puede colocarse envolviendo elementos de forma compleja
- Alta resistencia, bajo peso y no se corroe
- Resistente a sustancias alcalinas y ácidas
- Bajo impacto estético y económico
- Puede ser aplicado en seco o en húmedo

## MODO DE EMPLEO

### ■ Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y sana. Puede estar seca o húmeda, pero libre de agua empozada o hielo. Remover polvo, lechada, grasa, compuestos curadores, impregnaciones, grasas, partículas extraña, material suelto o cualquier otro elemento que impida la adherencia. Cuando la superficie sea irregular debe ser nivelada con un mortero de reparación adecuado. La resistencia en adherencia del concreto debe ser verificada, después de la preparación de superficie por un ensayo aleatorio de resistencia de adherencia a tensión (ACI 503R) a criterio del ingeniero. La mínima resistencia a tensión debe ser de 15 kg/cm<sup>2</sup> con falla del concreto.

### ■ Método de limpieza

Para la preparación de la superficie de concreto se recomienda utilizar chorro de arena o cualquier otro procedimiento de limpieza mecánica aprobado, que provea textura rugosa a la superficie.

### ■ Aplicación en húmedo:

Mezclado del epóxico

Para información sobre características y mezclado del Sikadur® 300 referirse a la hoja técnica de los productos. El consumo de la resina epóxica Sikadur® 300, depende de la rugosidad de la superficie y la práctica que se tenga en el procedimiento de impregnación del tejido, sin embargo el consumo teórico aproximado es de 350 g/m<sup>2</sup> de producto para la imprimación de la superficie del sustrato y 650 g/m<sup>2</sup> para la saturación o impregnación del tejido, aproximadamente.

### ■ Aplicación

Antes de la colocación del tejido, la superficie de concreto debe ser imprimada y sellada usando el epóxico Sikadur® 300. El material puede ser aplicado por aspersión, brocha o rodillo. El **SikaWrap® 300 C** debe ser saturado o impregnado en forma manual o mecánica utilizando el sistema epóxico Sikadur 300. En cualquier caso, la instalación debe ser realizada por un aplicador autorizado o personal calificado.

### ■ Corte del tejido

El tejido puede ser cortado a la longitud apropiada usando tijeras de tipo industrial o para trabajo pesado. Debe evitarse el uso de cualquier elemento de corte sin filo que pueda debilitar o deshilar la fibra.

### ■ Aplicación en seco:

Aplicar la mezcla de resina epóxica Sikadur® 300 directamente sobre el sustrato con una proporción de 1–1,5 kg/m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad de la superficie. Colocar cuidadosamente el tejido sobre la resina con guantes de goma y alisar las irregularidades o bolsas de aire usando un rodillo de plástico. Permitir que la resina pase a través de los hilos del tejido. Si se necesita más de una capa de tejido aplicar una capa adicional de Sikadur-300 a una tasa de 0,5 kg/m<sup>2</sup> y repetir el proceso anterior. Aplicar una capa final del Sikadur-301 sobre la superficie expuesta a una tasa de 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

---

## DATOS TECNICOS

### Propiedades de la fibra:

■ Resistencia a tensión	4.200 N/mm <sup>2</sup>
■ Módulo de elasticidad	240.000 N/mm <sup>2</sup>
■ Elongación	1.5 %
■ Dirección de la fibra	0° (unidireccional)
■ Peso por m <sup>2</sup>	300 g
■ Espesor	0,17 mm

---

## PRECAUCIONES

Los cálculos de diseño deben ser realizados por un ingeniero independiente, debidamente acreditado, siguiendo los lineamientos de estándares de diseño tales como: ACI 440-2R y FIB 14. El sistema es barrera de vapor. No se debe encapsular elementos de concreto en zonas donde se presente ciclo de hielo-deshielo.

Para mayor detalle sobre la instalación y requerimientos de control de calidad referirse a las Especificaciones Generales para la instalación del Sistema SikaWrap.

Consultar al Departamento Técnico.

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los tejidos **SikaWrap® 300 C** no son reactivos. Sin embargo, debe tenerse precaución con el polvo de carbón de la superficie, cuando se manipule el producto. Deben utilizarse guantes para evitar irritación de la piel. Igualmente se debe proteger del polvo que se disperse en el aire durante el proceso de cortado. Es recomendable utilizar máscaras de protección adecuadas para este caso.

---

## PRESENTACION

Rollos de 50 m<sup>2</sup> / (0.50 m x 100,0 m)

---

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se debe proteger el material de posible ataque mecánico o contaminación, por tal razón se debe almacenar en su empaque bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos delicados.

---

## CODIGOS R/S

R: 22/43

S: 2/24/25/37

---

---

## NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

---

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;  
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700  
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;  
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622  
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,  
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;  
Telf./Fax: (591-4) 4716049

© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.