



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTop®-107

Revestimiento impermeabilizante de dos componentes.

DESCRIPCIÓN

SikaTop®-107 es un revestimiento, impermeabilizante y protector, bicomponente, a base de cemento, arenas seleccionadas y resina acrílica para uso en hormigón, mortero o mampostería con excelente adherencia e impermeabilidad. SikaTop®-107 se suministra listo para usar mezclando los componentes A (líquido) y B (polvo).

USOS

- SikaTop®-107 se puede aplicar sobre hormigón, mortero y mampostería para impermeabilizar:
- Depósitos, tanques de agua, cisternas y piscinas de hormigón (sobre nivel de suelo o enterradas).
 - Humedad del zócalo, paredes internas de edificios como silos, almacenes y residencias.
 - Para evitar la entrada de humedad a sótanos, ciemientos y galerías de aguas pluviales.
 - Suelos y paredes: baños, lavaderos, cocinas y paredes en contacto directo con el suelo.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación y se puede aplicar como pintura con brocha.
- Excelente impermeabilidad.
- Alta adherencia en soportes cementosos y mampostería.
- No es corrosivo ni tóxico.
- Listo para su uso homogeneizando los dos componentes.
- Resistente a presiones hidrostáticas positivas y negativas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Cemento Portland, cargas minerales, aditivos y emulsión de resina acrílica.		
Envases	Kit	Parte A - Líquido	Parte B- Polvo
	20 Kg (A+B)	Galón 5Kg	Bolsa 15 Kg
	8 Kg (A+B)	2 Botellas 1 Kg (Total 2 Kg)	Bolsa 6 Kg
Apariencia / Color	Parte A: Líquido blanco Parte B: Polvo gris Producto mixto: gris cemento		
Tiempo de Vida	12 meses a partir de la fecha de producción.		
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado correctamente en su embalaje original, cerrado y sin daños, en condiciones secas y a una temperatura entre +5 °C y +35 °C. Proteger de la luz solar directa y de las heladas.		

Consumo	Tipo de aplicación	N° de capas	Consumo (A+B)
	Humedad ascendente en paredes	2	2 kg/m ²
	Impermeabilización de muros subsuelos y sótanos.	3	3 kg/m ²
	Impermeabilización de tanques de agua.	3 a 4	3 a 4 kg/m ²
	Zonas húmedas	2	2 kg/m ²
Consumo: 1kg/m ² por mano			
Vida útil	30 minutos. En relación a la mezcla A(líquido):B(polvo) = 1:2,5 (25°C / 50% RH)		
Tiempo de espera / recubrimiento	3 a 6 horas (25°C / 50% RH)		

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

MÁS INFORMACIÓN

- **SikaTop®-107** debe aplicarse con un espesor uniforme. El exceso de material en esquinas, depresiones e irregularidades pueden provocar fisuras en el producto y fallos en la impermeabilización.
- En el caso de impermeabilización de paredes o revestimientos, la superficie debe estar previamente humedecida y mantener la superficie siempre húmeda.
- Es fundamental curar **SikaTop®-107** inmediatamente después de la aplicación durante un mínimo de 3 días consecutivos para asegurar una hidratación completa y minimizar las fisuras. Espere al menos 7 días antes de liberar el área.
- Para tanques, reservorios y cualquier otra área que vaya a estar en contacto permanente con el agua, se debe limpiar la superficie antes de llenarla con agua, lavar con agua y jabón neutro y enjuagar abundantemente para eliminar todo el jabón y partículas sueltas.
- Realizar la prueba de estanqueidad después de la impermeabilización, durante un mínimo de 72 horas, para detectar posibles fallos.
- Mínimamente alrededor de desagües, juntas de hormigonado, tuberías, etc., el revestimiento debe reforzarse con malla de poliéster después de la primera aplicación.
- En los tanques de piscicultura es imprescindible comprobar el pH del agua antes de su uso.
- No aplicar sobre la superficie con luz solar intensa.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

El producto tiene una reacción alcalina con el agua. El producto es ligeramente nocivo para el medio ambiente acuático. No permita que el producto entre en aguas o suelo, porque el valor del pH del producto puede influir en el desarrollo de las especies acuáticas. Eliminar el embalaje en el lugar adecuado, de acuerdo con la normativa vigente. No reutilice el recipiente pa-

ra agua potable o alimentos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

Todas las superficies a sellar o rellenar deben estar limpias, secas y libres de polvo, aceite, pinturas, puntas de hierro, restos de madera y otras materias extrañas que puedan afectar la adhesión del producto. El sustrato debe prepararse mediante técnicas de preparación mecánica adecuadas, como chorros de agua a alta presión, pistolas de agujas, limpieza con chorro de arena, raspadores, etc., y debe humedecerse previamente, adecuadamente hasta obtener una superficie seca y saturada. Limpie con chorro de arena para eliminar todos los contaminantes, incluso los que se encuentran dentro de los poros. Reparar fallas del hormigón de ser necesario. Las superficies muy absorbentes deben saturarse completamente con agua antes de aplicar la primera capa de **SikaTop®-107**.

MEZCLADO

Agite la parte A antes de usarla. Vierta aproximadamente la mitad de la parte A en el recipiente para mezclar y agregue la parte B lentamente mientras mezcla. Agregue el resto de la parte A y continúe mezclando hasta lograr una consistencia uniforme y sin grumos. (aproximadamente durante 3 minutos o manualmente durante 5 minutos. **SikaTop®-107** debe mezclarse mecánicamente usando un mezclador de acción forzada o en un tambor limpio usando un taladro y una paleta (máx. 400-500 rpm). La superficie debe humedecerse previamente hasta alcanzar una condición seca y saturada antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Mientras el soporte aún esté húmedo por saturación, aplicar la primera mano. Aplicar el **SikaTop®-107** mezclado con brocha dura, con brocha o con escoba de cerdas suaves, con un consumo aproximado de 1kg de mezcla fresca por metro cuadrado de superficie (1kg/m²) por capa. Aplicar de 2 a 4 manos cruzadas del producto, según el tipo de aplicación. Aplicar la 2ª capa de **SikaTop®-107** con brocha en sentido perpendicular a la primera aplicación, tan pronto como la pri-

mera capa haya endurecido (de 3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones locales de temperatura y humedad).

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Carretera a Warnes Parque Industrial
Latinoamericano (PILAT)
Unidad Industrial UI 6, manzano 10, lote
15
ubicación: <https://bit.ly/sika-pilat>
Tel.: +591 69223800 / 800 17 9090

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

SikaTop®-107

Octubre 2026, Versión 01.01
020701010020000002

SikaTop-107-es-BO-(10-2026)-1-1.pdf

