

HOJA TECNICA

Igol® Primer

Imprimante asfáltico

GENERAL

Imprimante asfáltico de buena penetración y adherencia, listo para el uso.

USOS

- Protección de elementos de construcción bajo tierra, de hormigón o madera, como ser postes para energía eléctrica, entablados (la madera debe estar completamente seca), pilotes, etc.
- Imprimación básica para los sistemas de impermeabilización con productos de la línea Igol® (asfáltico) en: Superficies enterradas, como fundaciones, sobre cimientos, muros de contención.
- Protección de metales en general, especialmente en contacto con el agua y sales marinas (muelles, costado de embarcaciones, naves, etc.).

VENTAJAS

- Impregnación total de la superficie tratada con el producto.
- Asegura la adherencia de otros productos de base asfáltica.
- Fácil aplicación (no se requiere calentar el producto).

DATOS BASICOS**APARIENCIA Y COLOR**

- Líquido negro.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original bien cerrado.

TIEMPO DE VIDA UTIL**VENCIMIENTO**

Como se indica en el envase

PRESENTACION

- Tarro 3 L (Aprox: 2.6 kg)
- Tineta 16 L (Aprox: 13.9 kg)

DATOS TÉCNICOS

- Densidad 0,87kg/dm³
- Residuos sólidos 45 a 50% Max.
- Secado final 15 min.

APLICACIÓN

- Sobre metal: 100 g/m² en cada mano.
- Sobre hormigón: 200-300 g/m² en una mano.
- Sobre revoques: 200-250 g/m² en una mano.

El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento.

METODOS DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o rodillo. Si se emplea pistola, agregar un 10% de diluyente. La superficie a pintar debe estar seca y limpia.

Dejar como mínimo 8 horas, antes de aplicar las otras capas.

- No resiste la acción de bencina, parafina, aceites, ácidos ni álcalis concentrados.
- Es inflamable mientras no esté seco.
- Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.

En caso de protección de metales, es conveniente que el metal sea pintado previamente con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Producto inflamable. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados.

Prevenir la aplicación en tanques sin ventilación.

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049

© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.